

FerroCon®

Artikel-Nr. 36772-1

Technische Daten

Beschichtungsanlage	CC800® HiPIMS
Beschichtungstechnologie	PVD HIPIMS
Schichtzusammensetzung	AlTiN
Werkzeugtyp	Wälzfräser
Material	Gusseisen Stahl
Zerspananwendung	Fräsen
Einsatztemperatur	1.000 °C
Farbe	Anthrazit
Verfügbare Schichtdicke	4,5 µm 6 µm

Kontakt

 +49 2405 44 70 122

 coatingtechnology@cemecon.de